

## ZINK SPRAY

Referentie 70-45

Zinkcoating voor een zekere bescherming tegen corrosie

### Toepassingsgebied

**Zinkcoating** voor een betrouwbare corrosiebescherming van alle zuivere metalen oppervlakken. Voor het herstellen van beschadigde galvanisatie. Beschermen van nieuwe metalen of bescherming van metalen na laswerken, montage of mechanische bewerking. **Ideaal als tussenlaag**, zorgt voor een goede elektrische geleiding bij puntlassen.

**Primaire bescherming** voor alle installaties en constructies blootgesteld aan weersinvloeden: landbouw, scheepsvaart, havenbedrijven, metaalconstructie en vele andere.

### Eigenschappen

- **De referentie op het gebied van corrosiebescherming, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen !**
- Verzekert een kathodische bescherming tegen roest en corrosie.
- Zinkstofpigmenten conform DIN en ISO 3549 (2002)
- 93 % zink in de droge film.
- 99 % zuivere zink.
- Droogt snel, stofdroog na 10 tot 15 minuten.
- Zeer goede hechting op alle metalen en hun legeringen.
- Zeer hoog rendement, met een spray van 400 ml kan je een oppervlakte behandelen tot 8 m<sup>2</sup>. (afhankelijk van de laagdikte).




### Gebruik

De te behandelen oppervlakte vooraf reinigen en ontvetten tot alle olie en vet verdwenen is. De spray zeer goed schudden voor gebruik ( de mengkogel moet minstens 30 sec. hoorbaar bewegen). Ook af en toe schudden tijdens het gebruik. De spray verstuiven van een afstand van ongeveer 25 cm. Bij het aanbrengen van meerdere lagen, droogtijd van 5 à 8 min. tussen de lagen respecteren.

### Aanbevelingen

Ontvlambaar product. De gebruiksaanwijzing vermeld op de spray naleven.

### Verpakkingen



400 ml

12

70-45



Product is ook verkrijgbaar in pasta: ref. 70-40 ZINK PASTA

**ZINK SPRAY is geen verf, maar een mengsel van metaalpigmenten in sprayvorm**

**DE VLOEIBARE METALEN VAN METAFLEX® ZIJN GEEN VERVEN !**