

K486a.be

Droogbouw

Technische fiche

05/2018



AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh

Glasvezelwapening met alkalibestendige coating voor Aquapanel® Cement Board Outdoor.

Toepassing

Aquapanel® Exterior Reinforcing Mesh is een alkali resistente glasvezelwapening. Het wordt gebruikt voor het wapenen van de Aquapanel® Exterior Basecoat White.

Verwerking

Voor geveltoepassingen

Een 4-5 mm Aquapanel® Exterior Basecoat White aanbrengen en afrijen met een getande rij of spaan. Eerst diagonaal op de hoeken van alle openingen een strook Aquapanel® Exterior Reinforcing Mesh van ca. 30 x 50 cm aanbrengen. Bij het plaatsen van deze stroken direct vanuit de hoeken vertrekken. Dan pas de eigenlijke wapening aanbrengen en inbedden in de pleister laag. Erover waken dat het wapeningsnet niet tegen de platen wordt gedrukt, maar zich bevindt in het bovenste derde van de pleisterlaag, plooien vermijden en erop toezien dat de wapeningsstroken elkaar met 10 cm overlappen.

Voor pleisterlagen < 1 mm of pleisterlagen van verflare, geschuurde oppervlakken, de voegen tussen de platen extra wapenen met Aquapanel® Tape van 20 cm. In dat geval is het niet nodig Aquapanel® Voegenband (10 cm) aan te brengen.

Verbruik

Ca. 1,10-1,15 m² per m² bepleisterd oppervlak.

Verwerkingstijd

Gevels : ca. 3-4 minuten/m²

Levering / Opslag

- Rol van 100 cm x 50 m
- 30 rollen/ pallet
- Droog opslaan en beschermen tegen vocht.

