



### EIGENSCHAPPEN

- 1-component PU pistoolschuim
- Brandwerend
- Hoge waterbestendigheid
- Geringe nawerking
- Goede thermische en akoestische isolatie
- Uitgehard schuim kan gesneden, gezaagd, gepleisterd en overschilderd worden
- Precieze dosering met het NBS pistool
- Tot 240 minuten brandwerend
- Uitstekende hechting op de meeste gebruikelijke bouwmaterialen zoals hout, beton, baksteen, gips, metaal, polystyreen (EPS en XPS), polyester, polyurethaan, PU schuim, harde PVC...

### TOEPASSINGEN

- Afdichten van voegen waar hoge eisen gesteld worden inzake brandveiligheid.
- Dichten, isoleren en vullen van voegen zoals: verbindingen muur-plafond, tussen prefabelementen, dichtstoppen van raam- en deurkozijnen, dakvensters, raveelbanken van schoorstenen, ruimtes rond buizen en leidingen...

### TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Polyurethaan-prepolymeer
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C (optimaal bij 20°C)
Temperatuurbestendigheid	-50°C - +90°C
Dichtheid in voeg 3x10 cm (kg/m <sup>3</sup> )	17 - 22
Drukweerstand TM 1011, bevochtigde ondergrond (N/cm <sup>2</sup> )	> 4
Uithardingsysteem	Reactie door vochtigheid
Dampdiffusiecoëfficiënt: ISO 15106 (μ)	μ = 11 (EN12086)
Treksterkte TM 1018, bevochtigde ondergrond (N/cm <sup>2</sup> )	> 9.5
Temperatuur product bij aanbrengen	+10°C tot +25°C (optimaal bij 20°C)
Rek bij breuk, TM 1018, bevochtigde ondergrond (%)	14
Schuimopbrengst: TM 1003 (l)	40 - 45
Schuimopbrengst in voeg 3x5cm (m)	15
Volumeverlies (krimp): TM 1004	< 1%
Kleefvrij: TM 1014 (min.)	6 - 10
Snijdbaar: TM 1005 (min.)	< 30
Uitgehard in voeg 3x5cm (uur)	< 8
Thermische conductiviteit: EN 12667, TM 1020 (W/mk)	0.03
Akoestische dempingsindex Rw: EN ISO 10140 (dB)	62
Afschuifsterkte TM 1012, bevochtigde ondergrond (N/cm <sup>2</sup> )	> 4.5
Brandreactieklasse DIN4102-1	B1
Brandreactieklasse EN13501-1	B-s1,d0
Brandweerstandsklasse: EN 13501-2 (min)	240
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Staan vervoeren en bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+30°C

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

## VERPAKKING EN KLEUR

12 x bus 750ML/doos - 672 stuks/pallet

Roze

## VERWERKING

### Vorbereiding

- Draag handschoenen en een veiligheidsbril.
- Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.
- Koude spuitbussen moeten voorzichtig opgewarmd worden in lauwwarm water voor gebruik. Spuitbussen niet opwarmen boven +30°C. Te warme bussen afkoelen in water. Om sneller de juiste temperatuur te bereiken, de bus af en toe schudden.
- De oppervlakken dienen stof- en vetvrij te zijn. Ondergronden altijd voorbevochtigen, want schuim zet uit door vochtigheid.
- De bus minstens 20 keer krachtig schudden voor gebruik.
- Schuimbus rechthouden bij het opschroeven van het NBS pistool. Beweeg het pistool naar de bus door de pistoolhendel met 1 hand vast te houden en de bus schroeven met de andere hand.

### Aanbrengen

- Hou de bus omgekeerd om het schuim uit te spuiten. Doseer het volume met de adaptor of de pistoolhendel en de stelschroef.
- De voegen tot 60-70% vullen.
- Voor grotere voegen, in meerdere lagen aanbrengen en bevochtigen tussen de lagen.
- Na gebruik de schuimbus rechtop zetten met de adaptor of het pistool er nog op.

### Reiniging

- Vers schuim direct verwijderen met PU Foam & Gun Cleaner. Uitgehard schuim mechanisch of met Parafoam Remover verwijderen.

## VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

### AANDACHTSPUNTEN

- Hecht niet op PE, PP, PTFE, silicone, olie, vet en gelijkaardige ondergronden.
- Niet geschikt voor langdurige blootstelling aan UV belasting. Bij langdurige blootstelling het product afdekken.
- Bewaar bussen rechtop om blokkering van het ventiel te voorkomen.
- Niet geschikt om aangebracht te worden met de Easygun Adaptor.
- De opgegeven technische waarden zijn verkregen bij +23 °C en 50% relatieve vochtigheid, tenzij anders aangegeven. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vocht en type ondergrond.

### TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

- Franse VOS-emissie klasse A+
- Classificatie van brandweerstand volgens EN13501-2:2016 (tested by TÜV). Afhankelijk van de specifieke vorm van de lineaire voeg, werd een brandweerstand bereikt tot 240 minuten.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.