

CB MORTEL-W

Productsoort.	CB Mortel -W is een poedervormig siliconen houdend product. Bestaande uit fijne en grove minerale bestanddelen, hydraulische binders toeslagstoffen en kunstharsen.
Toepassing.	CB Mortel-W wordt gebruikt voor het uitrapen van metselwerk en ruwe steenachtige ondergronden voor buiten en binnen toepassingen. CB Mortel-W is door zijn zeer lage wateropname zeer geschikt als mortel in het sokkelbereik en voor toepassing in vochtige ruimtes.
Eigenschappen.	CB Mortel-W is weerbestendig , stootvast en heeft door toevoeging van kunsthars een zeer goede hechting op tal van ondergronden. Het product is waterdampdoorlatend, door de siliconen toeslagstoffen waterwerend en kan met allerlei materialen afgewerkt worden. CB Mortel-W vertoont een lage wateropname, gemeten vlgs. volgens EN 1015-18, en voldoet aan Wc2 met een eis van $\leq 0,20 \text{ kg} / \text{m}^2\sqrt{\text{min}}$ vlgs. volgens EN 998-1 Wateropname (EN 1015-18) [$\text{kg} / \text{m}^2\sqrt{\text{min}}$] na 90min., 0,031
Laagste verwerkingstemp.	CB Mortel-W niet verwerken wanneer tijdens droging de buitentemperatuur en/of de temperatuur van het materiaal beneden de $+ 5 \text{ }^\circ\text{C}$ kan komen.
Verwerking.	CB Mortel-W wordt met 4,5 liter water per 25 kg aangemaakt. De mortel aanbrengen met spaan in laagdiktes van 5 tot 15mm, vlak zetten onder de rij en na voldoende droging eventueel vlakschuren met een schuurblok. In de natte mortellaag kan een wapeningsweefsel worden ingebed. Na droging (gemiddeld 12 uur per mm laagdikte) kan de afwerklaag worden aangebracht. Door de vertraagde wateraanname kan men CB-Mortel W niet machinaal verwerken.
Verbruik	1,6 kg per m^2 per mm laagdikte.
Verpakking/inhoud	In zakken van 25 kg.
Ondergrond.	De ondergrond moet vrij zijn van stof en poederachtige verflagen, vetvrij en droog zijn. Voorstrijken met Voorstrijkbindmiddel om te sterke zuiging op te heffen. Gladde ondergronden voorstrijken met Stuc-contact.
Opslag.	Droog en vochtvrij bewaren.
Opmerking.	Bij sterke wind en felle zon moet men maatregelen nemen om te snelle droging te voorkomen.