



EIGENSCHAPPEN

- PU-schuim, open cellen
- In lengten van 1 meter
- Traag herstellend: na compressie krijgt dit product zijn oorspronkelijke vorm terug
- Bij 10% comprimering ontstaat een goede geluidsafdichting
- Bij 30% comprimering ontstaat een water- en winddichte afsluiting
- Heeft een tweezijdige gladde huid
- Heeft een lange levensduur
- CFK-vrij

TOEPASSINGEN

- Minder geschikt voor afdichtingen van bewegende kieren, maar voldoet uitstekend voor stationaire afdichtingen.
- Het is geschikt voor alle typen voegen en kan zowel op gladde als oneffen wanden gebruikt worden.
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Soortelijk gewicht	100 - 125 kg/m ³
Treksterkte: DIN 53571	Min. 150 K Pa
Rek bij breuk: DIN 53571	Min. 150 %
Drukvervormingsrest: DIN 53572	25 - 35%
Drukvastheid	0 sec.: 20 - 35 K Pa 60 sec.: 10-20 K Pa (DIN 53577/ASTM 1667)
Shore hardheid type 00	20 - 40
Waterdichtheid	10% bij 30% compressie (U-test)
Wateropname	10 - 30 vol%
Waterdampdoorlaatbaarheid: DIN 53429	$\mu = 45$
Warmtegeleidingscoëff.	0,05 W/(m.K)
Temperatuurweerstand	-30°C - +60°C
Bestand tegen	Veroudering: zeer goed Stoom: goed Zuren: goed Geconcentreerde zuren en logen: matig Minerale olie: goed Alcohol: goed Benzine: matig Logen: goed Water: goed U.V.: goed

VERPAKKING EN AFMETINGEN	
Diameter	Verpakking
15 mm	250 x 1 m
20 mm	200 x 1 m
25 mm	100 x 1 m
30 mm	100 x 1 m
40 mm	50 x 1 m

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.