

# JointFiller Vario H

## Waterwerend voegproduct op gipsbasis



JointFiller Vario H is een multifunctioneel, hoogwaardig, extra sterk, hydrofoob voegproduct in poedervorm, op basis van gips en toeslagstoffen en voldoet aan NBN EN 13963:2014.

JointFiller Vario H is aan te maken met water, verhardt door binding, heeft een korte afbindtijd (40 à 55 minuten) en een beperkte krimp.

## Beschrijving

<b>Toepassing en voordelen</b>	JointFiller Vario H wordt universeel toegepast in de droge afbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor het gebruik in natte en vochtige ruimtes;</li> <li>• voor het vullen van voegen tussen Gyproc® WR en Glasroc® H platen, in combinatie met een glasvezel voegband H50;</li> <li>• voor het vullen van de schroefkoppen;</li> <li>• voor het herstellen van beschadigingen.</li> </ul>
<b>Vorm</b>	Poeder
<b>Kleur</b>	wit
<b>Herkomst</b>	Saint-Gobain Rigips - Scholven (D)

## Technische data

Normering		
<b>Type</b>	NBN EN 13963:2014	4B type voegproduct voor gipsplaten Voegproduct zonder voegband, zetting
<b>Reactie bij brand</b>	NBN EN 13963:2014	A1

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	papieren zak	5 kg	Euro Pallet	216
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	

### Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 BTW BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

21/09/2023

# JointFiller Vario H

## Verpakking en bewaring

	12	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.
--	----	--

## Verwerkingseigenschappen

<b>Mengverhouding</b>	2.3 liter water/zak 5 kg
<b>Verbruik</b>	+/- 300 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van de toepassing
<b>Verharding</b>	door binding
<b>Verwerkingstijd</b>	40 tot 55 minuten
<b>Droogtijd (wachttijd)</b>	+/- 1 uur
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Voegproduct: > 7°C Ondergrond: 5°C - 30°C

## Bijkomende informatie

<b>Voorzorgmaatregelen</b>	<p>Lees aandachtig de technische informatie in onze systeembrochures, alsook de instructies op de verpakking.</p> <p>De blootgestelde kern van de plaat (GBC boord) dient te worden voorbehandeld vooraleer JointFiller Vario H wordt aangebracht, teneinde de absorptie te verminderen en de hechting te verbeteren.</p>
<b>Verwerking</b>	Strooi het poeder gelijkmatig in de benodigde hoeveelheid water (verhouding 5 kg poeder op 2,3 l water) en meng met een troffel of mixer tot een pasta bekomen wordt. Laat enkele minuten rusten en meng nogmaals door tot een klontervrije pasta. De aangemaakte pasta verwerken binnen de 40 à 55 minuten.
<b>Aandachtspunten</b>	<p>Meng JointFiller Vario H niet met bindmiddelen of andere producten.</p> <p>Breng JointFiller Vario H niet aan op ProMix Premium, JointFinisher Premium of geverfde oppervlakken.</p> <p>Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze technische dienst.</p>

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.