



Express

Snelhardend handgips voor kleine werken en herstellingen.

Beschrijving

Express is een lichte voorgemengde handpleister met een korte afbindtijd. De pleister is uitermate geschikt voor kleine werkzaamheden en herstellingen in de binnenafwerking, zowel voor nieuwbouw als voor renovaties (kleine oppervlaktes, dagkanten van ramen, het bijwerken ...).

Het product is gemakkelijk te smeren, heeft een aangepaste open tijd in de kuip en is vlot af te werken. Express kan ook voor dunnere toepassingen (filmen) gebruikt worden en wordt steeds gekenmerkt door een uiterst glad en dicht eindresultaat.

Toepassingsgebieden

Express wordt gebruikt op plafonds en muren en kan op de meeste gebruikelijke ondergronden worden aangebracht.

Verwerking

Lees aandachtig de info op de verpakking of consulteer de verwerkingsrichtlijnen.

Vorbereiding ondergrond :

- glad of weinig absorberend beton : de hechting verbeteren met Betongrip Easy.
- sterk- of onregelmatig zuigende ondergrond : voorbehandelen met X Prim.

Veiligheidsfiche op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificaties

Samenstelling	Gecalcineerde gips uit het «Bekken van Parijs», verlicht met perliet en aangevuld met additieven. Het eindproduct bevat 98% calciumsulfaat
Norm	NF B 12-301
Volumieke massa	+/- 0,7 kg/l
Volumieke massa na verharding	+/- 1 kg/l
Shore C hardheid	> 70
Brandreactieklasse	Klasse A0 (NBN S21-203) – Onbrandbaar (ISO 1182:1979)
DoP	SG GY 2013 E5EAE03
Mengverhouding	18 liter water / zak 25 kg
Rendement	3 m ² /zak/cm
Verbruik	8,5 kg/m ² /cm
Dikte van de laag	Minimum 2 mm
Totale verwerkingstijd	+/- 45 minuten
Verwerkingstemperatuur	> 5°C - temperatuur van de ondergrond van 5°C tot 35°C
Verpakking	45 zakken van 25 kg op Europallet
Bewaartijd	Tenminste 6 maanden in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.
Herkomst	Saint-Gobain Placo – Vaujours (F)

De aangegeven cijferwaarden en tabel zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Zij kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.



Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

